

## 試験成績書

発行番号 HAA0000001-001

発行日 平成〇年〇月〇日

株式会社 ABC 様

滋賀県環境保全協会指定分析機関  
環境計量証明事業(濃度登録第6号)  
環境計量証明事業(騒音登録第3号)  
環境計量証明事業(振動登録第6号)

株式会社 日 吉

〒523-8555

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地

TEL 0748-32-5001(直通)

FAX 0748-32-4192

環境計量士 山本 司

平成〇年〇月〇日 御依頼を頂きましたアスベスト濃度分析結果を下記の通り御報告致します。

### 1. 試料情報

業務名称 : 株式会社ABC本社倉庫解体工事 アスベスト建材分析業務

試料採取場所 : 滋賀県近江八幡市北ノ庄町908番地 株式会社ABC 本社倉庫

試料名 : 天井部 吹付け材

採取日 : 平成〇年〇月〇日

採取者 : □□□□ △△ △△ 様 (□:企業名 △:氏名)

試験方法 : 位相差顕微鏡法(分散染色法)及びX線回折法による分析  
(JIS A 1481-2:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:  
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」  
JIS A 1481-3:2014「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:  
アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」に準拠)

### 2. 試験結果

| アスベストの種類            | 定性試験結果 | 定量試験結果(%) | 備考 |
|---------------------|--------|-----------|----|
| クリソタイル              | 検出     | 10.0      |    |
| アモサイト               | 不検出    | —         |    |
| クロシドライト             | 不検出    | —         |    |
| アンソフィライト            | 不検出    | —         |    |
| トレモライト<br>/ アクチノライト | 不検出    | —         |    |

定量下限:0.1%